

# Pletforsegler

September 2015



## Produktbeskrivelse

Pletforsegler anvendes til forsegling af f.eks. fugt, nikotin, fedt, rust, kuglepen, blyant, tjære eller lignende, inden videre malebehandling. Pletforsegler, er velegnet til de fleste indendørs flader såsom malet puds, stuk, beton, cement, mursten og træ. Pletforsegler, isolerer pletterne og minimere risikoen for gennemslag i den færdige malebehandling. Pletforsegler, er let og hurtig at påføre og kan efter en tørretid på 2-3 timer, overmales med de fleste typer malinger.

## Behandling

Underlaget skal være rent og tørt. Blanke flader mattes, inden påføring af Pletforsegler. Ryst dåsen ca. 1 min og sprøjt et jævnt, men tyndt lag på pletterne fra 20-30 cm afstand. Påfør så mange lag som nødvendigt for at pletterne forsvinder helt. Evt. stænk fjernes med mineralsk terpentin. Emballagen lukkes omhyggeligt efter brug.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltre og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



### Tekniske Data

**Anvendelsesråde:** Indendørs  
**Vægtfylde:** 1,59 Kg/l  
**Tørretid v/23c 50%RF:** Overmalbar efter 2-3 timer  
**Temperatur:** Min + 5c  
**Luftfugtighed RF:** 40-80 % RF (65%RF Optimalt)  
**Rækkeevne:** 0,8 m<sup>2</sup>/250ml  
**Emballage str.:** Spraydåse 250ml & 500ml  
**Rengøring:** Mineralsk Terpentin  
**Opbevares:** Frostfrit  
**VOC:** 347 g/l



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009