

Tapetklister

September 2015



Produktbeskrivelse

Stivelsesklister til papirstapeter. Letopløseligt og klumpfrit pulver, der er nemt at arbejde med. Ved opsætning af tapet, følges tapetleverandørens anvisninger.

Behandling

Drys forsigtig posens indhold i den anbefalede mængde vand under kraftig omrøring:

Blanding:

1 pose Tapetklister (125g) blandes med 4l Vand.
(Rækker til ca. 20-25 m² eller til 5-6 ruller tapet).

1 pose Tapetklister (250g) blandes med 8l Vand.
(Rækker til ca. 40-50 m² eller til ca. 10-12 ruller tapet).

Lad blandingen hvile i 5 min. inden anvendelse. Efter fornyet omrøring er blandingen klar til brug.

Underlaget skal være rengjort og tørt. Evt. overskydende tapetklister fjernes straks med en fugtig svamp. Værktøj rengøres med vand straks efter brug. Færdigblandet tapetklister kan holde sig i op til 10 dage i en tætlukket beholder.

TIPS: Sugende overflader forlimes med at blande 1 pose Tapetklister (125g) med 5l Vand (Rækker til ca. 20-25 m²)

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af tapet, maling mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltermaske og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Emballagestr. : 125 g/ 250 g
Rækkeevne: Ca. 20-25 m² (125g)
Rækkeevne: Ca. 40-50 m² (250g)
Værktøj: Tapetkost eller rulle
Rengøring: Sæbevand
Opbevaring: Tørt og frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.
Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009